

**PRESENTACIÓN**

Bolsas de 25 kg.

INFORMACIÓN GENERAL

Página web: www.revestikol.com.ar

Advertencia:

Las presentes indicaciones se realizan según el leal saber y entender del fabricante y no suponen compromiso. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad del producto para el fin deseado, como así también de asegurarse de la idoneidad de los aplicadores. El fabricante no se hace responsable por daños o gastos que surjan por la incorrecta aplicación del producto en cuanto a incompatibilidad del producto con el fin deseado o por la no observancia de las recomendaciones de uso y buenas reglas del arte en la instalación.

El material se inspecciona por muestreo antes de ser despachado. Cualquier reclamo por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante.

Ficha Técnica

Revestikol Piscinas y Solarium

Revoque para recubrimiento de Piscinas y Solarium

ATRIBUTOS

- Textura natural pulida
- Gran Durabilidad
- Fácil restaurado por pulido
- Reduce tiempos de obra

CARACTERÍSTICAS

REVESTIKOL PISCINAS Y SOLARIUM es un revoque para el recubrimiento de piscinas, formulado con agregados minerales blancos y pigmentos especialmente seleccionados, cemento blanco y aditivos apropiados. Permite obtener un acabado mineral natural liso pulido. Es apto para piscinas de hormigón o mampostería, nuevas o existentes de uso residencial o comercial.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Aplicar sobre una superficie absorbente de hormigón, revoque grueso o mampostería de ladrillo. La superficie debe estar libre de aceite, suciedad, algas o cualquier otra sustancia extraña o polvo. Pinturas previamente aplicadas o selladores deben ser removidos por lavado con arena a presión o con ácido (que luego debe ser neutralizado y lavado). Las piscinas a refaccionar se deben picar hasta una profundidad apropiada.

En caso de superficies de hormigón debe aplicarse en forma previa una mano con pinceleta de PUENTE DE ADHERENCIA ADIMAX.

Todas las descargas y aplomado de goteras deben repararse por lo menos 24 horas antes de iniciar la aplicación del revoque.

RECOMENDACIONES DE USO**1. MEZCLADO**

Mezclar **REVESTIKOL PISCINAS Y SOLARIUM** con aproximadamente 1 litro de agua limpia y 4 litros de **LIGANTE ACRILICO ADIMAX** por cada bolsa de 25 kg, utilizando un equipo mezclador y manteniendo un tiempo de mezclado uniforme en todo el lote.

Comenzar agregando primero 2/3 del requisito de LIGANTE ACRÍLICO total al mezclador; luego agregar **REVESTIKOL PISCINAS Y SOLARIUM** y finalmente incorporar el resto de LIGANTE ACRÍLICO y el agua, mezclando hasta obtener una mezcla homogénea.

El tiempo de mezclado debe ser de unos 7 a 8 minutos para asegurar una mezcla apropiada de todos los ingredientes y agregados.

2. APLICACIÓN

REVESTIKOL PISCINAS Y SOLARIUM se aplica siempre sobre una superficie ligeramente húmeda (sin agua escurriendo) y en un espesor uniforme de aproximadamente 5 mm mínimo a 15 mm máximo.

Para instalar **REVESTIKOL PISCINAS Y SOLARIUM** pueden utilizarse maquinas revocadoras o métodos manuales, respetando las técnicas de revocado convencional mediante el uso del frataz.

Aplicar con temperaturas de entre 5°C y 35°C, sin vientos fuertes ni lloviznas.

3. CURADO

Finalizada la aplicación realizar un curado superficial mediante lloviznas periódicas de agua para mantener la humedad por las siguientes 48 o 72 horas. Proteger de las condiciones del secado rápidas (vientos, sol o altas temperaturas) con un cobertor de protección sobre la piscina (no directamente sobre la superficie revocada).

4. PULIDO FINAL

Una vez terminado el procedimiento de curado comience a pulir la superficie mediante lijás al agua pasando gradualmente desde abrasivos más grueso a más fino, hasta lograr de esta forma una superficie lisa y pulida con exposición de los agregados. Se recomienda el uso de máquinas lijadoras.

RENDIMIENTO

Cada envase de **REVESTIKOL PISCINAS Y SOLARIUM** por 25 kg rinde, por cada 10 mm de espesor, aproximadamente 1,5 m2. Los rendimientos pueden variar según el método de aplicación y la condición del sustrato. Se puede aplicar hasta en 15 mm de espesor, dependiendo de las condiciones. Las aplicaciones más gruesas reducirán el rendimiento.