



Ficha Técnica

# Revestikol Fino a la Cal

Revoque Fino a la Cal para Enlucidos de Muros

## PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

## INFORMACIÓN GENERAL

Página web: [www.revestikol.com.ar](http://www.revestikol.com.ar)

## Advertencia:

Las presentes indicaciones se realizan según el leal saber y entender del fabricante y no suponen compromiso. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad del producto para el fin deseado, como así también de asegurarse de la idoneidad de los aplicadores. El fabricante no se hace responsable por daños o gastos que surjan por la incorrecta aplicación del producto en cuanto a incompatibilidad del producto con el fin deseado o por la no observancia de las recomendaciones de uso y buenas reglas del arte en la instalación.

El material se inspecciona por muestreo antes de ser despachado. Cualquier reclamo por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante.

## ATRIBUTOS

- Nueva Fórmula con Cemento Blanco
- Más Blancura
- Mayor Resistencia
- Terminaciones de enlucido
- Reduce tiempos de obra
- Apto Interior – Exterior
- Color Blanco Perlado

## CARACTERÍSTICAS

**REVESTIKOL FINO A LA CAL** es un revoque premezclado, formulado en base a cales hidratadas industriales, arenas de granulometría controlada y aditivos especiales para mejorar su trabajabilidad y rendimiento. Es apto para usar en interiores y exteriores con ventajas de calidad, terminación y rapidez.

## VENTAJAS DE USAR REVESTIKOL FINO A LA CAL

- Mejora la terminación superficial del enlucido, configurando una excelente base para su pintado o empapelado, ya que se reduce el número de juntas entre paños gracias a su plasticidad y docilidad.
- Elimina riesgo de "reventones" que ocurren con el revoque fino tradicional por la presencia de cal viva o el uso de arenas de mala calidad.
- Evita la tarea de volcado y entrada de materiales en obra así como el secado y zarandeado de la arena en esta etapa de obra.

## SUPERFICIE DE APLICACIÓN

**REVESTIKOL FINO A LA CAL** puede aplicarse sobre revoque grueso cementicio, o bien sobre revoque fino dañado, previa reparación y eventual remoción de la pintura. Los fondos deben estar limpios, libres de polvo y partes flojas. Antes de aplicar humedecer la pared, lo que facilitará el extendido posterior del material.

No aplicar sobre muros que exudan agua o revoques gruesos recién terminados (deben tener 24/48 horas de aplicados).

## RECOMENDACIONES DE USO

### 1. MEZCLADO

**REVESTIKOL FINO A LA CAL** se prepara en balde o mezcladora adicionando agua limpia a razón de 6 litros de agua aproximadamente por cada bolsa de 25 kg de. Luego de empastado dejar reposar 15' para que se disuelvan y actúen los aditivos.

### 2. APLICACIÓN

Cargue **REVESTIKOL FINO A LA CAL** en un "fratacho" de madera y extienda sobre el muro. Una vez obtenido el "tirado" del material "fratache y fieltre" la superficie con agua de cal. El espesor recomendable es de 2 mm, lográndose así el mejor rendimiento.

Aplicar con temperaturas de entre 5° C y 35° C, sin vientos fuertes ni lloviznas.

## MODO DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTOS

| PRODUCTO                           | ESPESOR<br>EN MM | CONSUMO<br>KG/M2 | APLICACIÓN<br>HERRAMIENTA | TERMINACIÓN |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| REVESTIMIENTO PIEDRAS<br>NATURALES | 2 a 3            | 3 a 3.5          | LLANA                     | PLANCHADO   |

## SECADO DE SUPERFICIE

- Secado superficial: de 8 a 12 horas.
- Secado total: 30 días aproximadamente. Esto puede variar en función de la temperatura y la humedad de ambiente.

## RECOMENDACIONES

- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- Comenzar la aplicación del producto por antetechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques gruesos fratasados, es solamente útil para revoques finos.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5° C y 30° C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano o de las 48 h en invierno.
- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.
- Recomendamos trabajar con 2 personas: mientras la 1ra. avanza llaneando el texturizado la 2da. va pasando la llana realizando el planchado final.
- En paños grandes se puede también realizar buñas para reducir el tamaño de la superficie y de esa manera evitar empalmes.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.